

# Adler

## Haustürenpflegeset 51709

---



### TECHNISCHES MERKBLATT

#### PRODUKTBESCHREIBUNG

Systempflege für lasierend und deckend beschichtete Haustüren und Garagentore für DIY und Gewerbe

##### ALLGEMEINES

Das Haustürenpflegeset besteht aus zwei Pflegetüchern, zwei Sprühköpfen und den Produkten ADLER Top-Cleaner und ADLER Door-Finish.

**ADLER Top-Cleaner:** Reinigungsprodukt mit hohem Schmutzlösevermögen und sehr gut entfettenden Eigenschaften.

**ADLER Door-Finish:** Pflegemittel zur Entfernung von Flecken und Staub. Das Produkt bildet einen Schutzfilm gegen Verschmutzungen und Wasser, frischt die Oberflächen auf und erzeugt wieder seidigen Glanz.

##### BESONDERE EIGENSCHAFTEN

Französische Verordnung DEVL1104875A über die Kennzeichnung von Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von flüchtigen Schadstoffen: A+

##### ANWENDUNGSGEBIETE

Lasierend und deckend beschichtete Haustüren und Garagentore.

#### VERARBEITUNG

##### VERARBEITUNGSHINWEISE

Bitte Produkt vor Gebrauch aufschütteln. Eine Produkt-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens +15 Grad Celsius ist erforderlich.

Vor eventuellen Überlackierungen müssen die behandelten Flächen sehr gut angeschliffen werden.

Wir empfehlen, das ADLER Haustürenpflegeset zweimal pro Jahr anzuwenden.

Bei ADLER Door-Finish bitte vor Gebrauch den mitgelieferten Sprühkopf anschrauben.

##### AUFTRAGSTECHNIK

Ergiebigkeit pro Auftrag (m<sup>2</sup>/l): 20  
Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. Die Form, die Beschaffenheit und die Feuchtigkeit des Untergrundes beeinflussen den Verbrauch/die Ergiebigkeit. Exakte Verbrauchswerte sind nur durch eine vorherige Probebeschichtung zu ermitteln.

##### TROCKENZEITEN

(bei 23 °C und 50 % r.F.)  
ADLER Door-Finish ist nach ca. 15 min trocken. Bei den genannten Zahlen handelt es sich um Richtwerte. Die Trocknung ist abhängig von Untergrund, Schichtdicke, Temperatur, Luftaustausch und relativer Luftfeuchte. Niedrige Temperaturen und/oder hohe Luftfeuchtigkeit können die Trockenzeit verlängern.

##### REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

Sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser und Seife auswaschen.

## UNTERGRUND

### UNTERGRUNDART

Haustüren und Garagentore, die mit einem der folgenden Produktedecklackiert wurden:  
Aquawood Protor-Finish L und D  
Aquawood DSL Q10 M  
ADLER Acryl-Spritzlack Q10 M  
Aquawood Protect

### UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Zur Tiefenreinigung mit dem Reinigungstuch ADLER Top-Cleaner flächig auf die lackierten Holzteile auftragen oder mit dem angeschraubten Sprühkopf aufsprühen. Nachwaschen mit warmem, sauberem Wasser, damit festhaftender Schmutz entfernt wird.

## BESCHICHTUNGS-AUFBAU

### PRODUKTAUFTRAG

ADLER Door-Finish flächig auf die lackierten Flächen aufsprühen. Nach 10 Minuten mit dem Pflgetuch polieren. Für einen deutlichen Effekt Vorgang wiederholen.

## WEITERE HINWEISE

### HALTBARKEIT/LAGERUNG

Mindestens 1 Jahr in original verschlossenen Gebinden. Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

### SICHERHEITSTECHNISCHE ANGABEN

Beachten Sie bitte das zugehörige Sicherheitsdatenblatt, die aktuelle Version kann im Internet unter [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com) abgerufen werden.

## BESTELLHINWEISE

### GEBINDEGRÖSSEN

500 ml

### FARBTÖNE/GLANZGRADE

Farblos 51700

### ZUSATZPRODUKTE

ADLER Reinigungstücher 96  
ADLER Sprühköpfe 96220  
ADLER Top-Cleaner 51696  
ADLER Door-Finish 51700

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: [technical-support@adler-lacke.com](mailto:technical-support@adler-lacke.com)

Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.